



Kwaliteit over de volle breedte

Folion DPC folie

Algemeen

Folion DPC folie is een zwarte polyethyleen folie met een wafelstructuur. Sterk, waterdicht en bestand tegen de meest voorkomende zuren in bouwconstructies. Folion DPC folie zorgt ervoor dat er geen problemen ontstaan in bouwconstructies door ongewenste vochtproblemen met opstijgend vocht of regendoorslag.

Toepassingen

- Funderingsstroken.
- Kozijnaansluitingen met metselwerk
- Nokvorst en bij lateien
- Industriële binnenspouw

Eigenschappen

- Goede wafelstructuur aan beide zijden voor een betere hechting.
- Super sterk en waterdicht.
- Strak gewikkeld op een koker om het telesco peren tegen te gaan.
- Kaarsrecht gesneden, voor een snelle perfecte montage.
- DPC is milieuvriendelijk omdat het gemaakt wordt van gerecycled materiaal en bij productie of verbranding komen er geen giftige stoffen vrij.
- DPC is rotvrij maar niet langdurig UV bestendig.

Folion DPC folie afmeting en verpakking

afmeting	rol p/pallet	p/zak
50 x 0,10 m	348 rol p/pallet	12 rol
50 x 0,15 m	232 rol p/pallet	8 rol
50 x 0,20 m	174 rol p/pallet	6 rol
50 x 0,25 m	116 rol p/pallet	4 rol
50 x 0,30 m	116 rol p/pallet	4 rol
50 x 0,40 m	87 rol p/pallet	3 rol
50 x 0,45 m	58 rol p/pallet	2 rol
50 x 0,50 m	58 rol p/pallet	2 rol
50 x 0,60 m	58 rol p/pallet	2 rol
50 x 0,70 m	29 rol p/pallet	1 rol
50 x 0,90 m	29 rol p/pallet	1 rol
50 x 1,00 m	29 rol p/pallet	1 rol
50 x 1,20 m	29 rol p/pallet	1 rol

Product	Folion DPC-folie
Omschrijving	Waterkerende PE folie
Opbouw folie	100 % ECO regeneraat LDPE met carbon black.
Gewicht (g/m ²)	280 g/m ²
Rol afmeting	50 m ¹ x 10 cm – 120 cm
Temp. bestendigheid	-20 °C tot +80 °C
Brandwerendheid	DIN 4102 klasse B2
Treksterkte (EN 12311-1)	Lengte / dwars
Treksterkte (N/50mm)	300 / 160 N
Rek bij breuk in %	400 / 500 N
Spijkersterkte	200 / 150 N
W.D.D Volgens EN 12572	klimaatklasse C 0,9 g/m ² /24h
Sd-waarde in m	0,024 m ¹
Waterdicht	klasse W1
Oppervlak	Wafelstructuur 2-zijdig
Kleur	Standaard zwart

